

ESTUCOP FINO FX®

RECUBRIMIENTO BASE CEMENTOSA FLEXIBLE INTERIORES Y EXTERIORES

Descripción:

ESTUCOP FINO FX® es un producto de base cementosa, aditivado con resinas de alta flexibilidad, que al ser mezclado con agua conforma un mortero que sirve especialmente para emplearse en sistemas de tablaroca y tablamiento, en muros y plafones, interiores y exteriores.

Color: Gris, Crema y Blanco.

Presentación: Saco de 20kg.

Usos y aplicaciones:

Su contenido mineral y la granulometría de sus componentes ultra-finos, permiten utilizarlo en acabados de alta calidad y belleza, muy similares al yeso tradicional, pero con mayor fortaleza por ser base cementosa. Se aplica en interiores y exteriores como capa final sobre superficies previamente aplanadas, como hormigón, tablaroca o cualquier tipo de panelería de yeso.

Aplique ESTUCOP FINO FX® sobre juntas entre paneles con malla de fibra de vidrio intercalada entre capas y posteriormente aplique el producto a toda la superficie en espesores no mayor a 3 mm. Deje secar 24 horas antes de aplicar el acabado final.

Preparación de la superficie:

La superficie a cubrir debe ser sólida, limpia, seca, sin polvo, grasa, aceite u otras sustancias que pudieran impedir una adherencia efectiva. Si la superficie en la que se va a realizar la aplicación tiene pintura u otro recubrimiento adherido, consultar con nuestro departamento técnico para la solución.

Preparación del producto:

En un recipiente limpio verter 8 litros de agua limpia por saco de 20kg e ir agregando poco a poco el ESTUCOP FINO FX®. Agitar manualmente o con mezclador eléctrico hasta incorporar totalmente el producto en polvo. Continuar agitando hasta que la mezcla sea una pasta uniforme y homogénea con la consistencia requerida para su aplicación.

Recomendaciones:

Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a utilizar. Se endurece después de 30 minutos debido a su contenido cementoso. No agregue agua después de la mezcla inicial. El excedente de agua en la mezcla provoca disminución de la calidad del producto, puede generar grietas, fisuras, comprometiendo la resistencia a la compresión y/o adherencia del material. Dejar pasar un tiempo de curado de 24 horas antes de aplicar pintura o textura exterior sobre la capa de recubrimiento ESTUCOP FINO FX®

Rendimiento: 8 a 10 m² a 3 mm de espesor por saco de 20 kg.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.

